

試験項目		銘柄											
		一般品						特選品					
								微粉		超微粉			高白 色度
		FP- 300	KS-500	KS-800	KS-1000	KS-1200	KS-1300	クリストン-SS	クリストン-SSS	ACE-25	ACE-30	ACE-35	KS-1200 RS
比表面積	cm ² /g	2,500	5,000	8,000	10,500	11,500	12,500	15,000	17,500	20,000	25,000	30,000	10,500
平均粒子 径D ₅₀	μm	8.9	4.4	2.8	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	2.1
粒度分 布・ 篩下 累積 (%)	30μm	60	78	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20μm	27	56	77	96	99	100	100	100	100	100	100	98
	10μm	6	31	57	79	85	92	98	99	100	100	100	79
	5μm	4	21	40	56	59	67	77	84	89	97	99	55
	2μm	-	13	22	29	31	34	39	48	53	66	77	30
	1μm	-	6	10	12	13	14	16	21	24	31	38	13
平均粒子 径DP ₅₀	μm	26.7	17.7	7.8	4.2	3.8	3.2	2.6	2.1	1.9	1.5	1.2	4.2
白色度(%)	ブルー フィルター	93以上	93以上	93以上	94以上	94以上	94以上	94以上	94以上	94以上	94以上	94以上	96以上
見掛密度	g/ml	0.87	0.70	0.53	0.43	0.42	0.40	0.37	0.36	0.33	0.30	0.28	0.43
吸油量	ml/100g	12	16	18	22	22	22	26	27	30	32	35	22
DOP吸油量	ml/100g	13	18	20	24	24	24	28	29	31	34	37	24
用途	製紙・塗料・ゴム・合成樹脂・接着剤・道路白線・歯磨・飼料・農薬・肥料・中和												